



聚偏氟乙烯树脂 (FR904)

聚偏氟乙烯树脂FR904是偏氟乙烯的均聚物, 可以作流涎制膜用。

产品性能

项目	指标	
	FR904	...
溶解性	溶液应不浑浊、澄清透明、颜色为无色或微黄色。溶液内应无杂质及不溶物	
旋转粘度, Pa·S (0.1g/mL DMAC)	0.9	...
特性粘度, 10 ² ml/g	1.6	...
旋转粘度, mPa·S (0.1g/g NMP)
熔点 (°C)	160	
含水率 (%)	0.10	

注: 以上数据为典型值。

注意事项

- 1、FR904装在双层聚乙烯塑料袋内, 再装入硬质纸桶, 每桶净含量20公斤。
- 2、FR904应贮存于清洁干燥的仓库内。
- 3、本品应避免370°C以上温度下加工、使用, 防止分解产生有毒气体。