



## 聚偏氟乙烯树脂 (FR905)

聚偏氟乙烯树脂FR905是偏氟乙烯的均聚物,可以作锂电池粘接剂等。

### 产品性能

项目	指标	
	...	FR905
溶解性	溶液应不浑浊、澄清透明、颜色为无色或微黄色。溶液内应无杂质及不溶物	
旋转粘度, Pa·S (0.1g/mL DMAC)	...	...
特性粘度, 10 <sup>2</sup> ml/g	...	...
旋转粘度, mPa·S (0.1g/g NMP)	...	2800
熔点 (°C)	160	
含水率 (%)	0.10	

注: 以上数据为典型值。

### 注意事项

- FR905装在双层聚乙烯塑料袋内,再装入硬质纸桶,每桶净含量20公斤。
- FR905应贮存于清洁干燥的仓库内。
- 本品应避免370°C以上温度下加工、使用,防止分解产生有毒气体。